

Go Hydrochroma



Λευκό υδρόχρωμα
για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια

- ΑΡΑΙΩΣΗ**
8-12%
- ΑΠΟΔΟΣΗ**
8 - 10 m²/L
- ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
πινέλο ή ρολό
- ΣΤΕΓΝΩΜΑ**
1 - 2 ώρες

» Υψηλή λευκότητα

Λευκό υδρόχρωμα με υψηλή λευκότητα και διαπνοή.
Κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια.
Ιδανικό για συχνές επαναβαφές.
Προσφέρει ένα ομοιόμορφο ματ φινίρισμα.

» Διαπνοή

A/a (Y) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλπνότητα≤25@60°).
• Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
• Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L.

» Κατάλληλο για συχνή επαναβαφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.59g/mL (± 0.02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	62% (± 3)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	120KU (± 20)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	85KU (± 15)
Στιλπνότητα 60° ISO 2813	<4.0 GU
Στιλπνότητα 85° ISO 2813	<19.0 GU
pH	8.5 - 9.5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	88.5 (± 1.5)
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	0.5 (± 0.5)
Απόδοση ανά στρώση	8 - 10 m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φίλμ (2 στρώσεις)	70 µm(± 5)

* Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Go Hydrochroma

Λευκό υδρόχρωμα
για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT HAFT ή το GO PRIMER.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 8-12% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Εργαλεία βαφής: Πινέλο και ρολό.
- » Το KRAFT GO HYDROCHROMA χρωματίζεται με τα βασικά χρώματα KRAFT MASTER BASICS για απεριόριστες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT GO HYDROCHROMA για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο, συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

06/23 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα όντα τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ώρες πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σκέψη με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλλόλοτητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr